



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические характеристики геомата МТ Экстрат

Характеристики	Ед. изм.	МТ-15-550 (300) - Экстрат	МТ-15-350 (300) - Экстрат
Поверхностная плотность, не менее	г/м ²	550	350
Толщина геомата (при давлении 2 кПа)	мм	15±2	15±2
Разрывная нагрузка геомата в продольном и поперечном направлении, не менее	кН/м	50	5
Удлинение при разрыве в продольном и поперечном направлении	%	<13	<13
Ширина рулона	см	300	300
Длина рулона	м	50	50
Допустимая потеря прочности на растяжение после 25 циклов замораживания/оттаивания, не более	%	10	10

Оформить заявку на геомат Вы можете по электронной почте info@st-stroiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).